

気 温 表 （宮崎地方気象台 高鍋観測所）

作成日:2026年 2月

過去10年間の高鍋地区日平均気温・コンクリート打設翌日から28日間の平均気温

測定期間:2016年 ～ 2025年

月 日	1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月	
	日平均	28日後	日平均	28日後	日平均	28日後	日平均	28日後	日平均	28日後	日平均	28日後	日平均	28日後	日平均	28日後	日平均	28日後	日平均	28日後	日平均	28日後	日平均	28日後
1	5.4	7.2	8.6	8.5	11.6	12.0	14.0	15.9	17.8	19.3	20.4	22.6	25.2	26.4	27.4	27.3	26.2	25.0	22.9	20.3	16.6	14.5	10.7	8.9
2	6.9	7.3	8.0	8.6	11.0	12.1	14.1	16.0	17.3	19.4	20.5	22.8	25.8	26.4	27.5	27.3	25.9	24.9	22.3	20.1	16.5	14.3	10.3	8.7
3	7.7	7.3	7.5	8.8	9.2	12.2	14.3	16.1	17.3	19.5	20.7	23.0	25.6	26.5	27.4	27.3	26.0	24.8	22.7	19.9	15.9	14.2	10.4	8.7
4	6.8	7.3	7.5	8.9	11.5	12.4	15.2	16.3	18.1	19.6	20.9	23.1	26.4	26.6	27.7	27.3	25.7	24.7	23.2	19.7	15.6	14.0	10.3	8.5
5	7.4	7.3	7.3	8.9	12.5	12.5	14.8	16.3	18.9	19.7	20.6	23.3	26.5	26.6	28.0	27.2	26.0	24.6	23.4	19.4	15.1	13.8	9.7	8.4
6	8.2	7.4	6.6	9.1	11.3	12.5	15.1	16.4	18.9	19.8	20.5	23.5	26.4	26.6	27.7	27.1	26.2	24.5	22.3	19.2	16.1	13.6	9.4	8.3
7	7.4	7.3	7.0	9.3	10.1	12.6	15.2	16.5	18.9	19.8	21.7	23.7	26.4	26.7	27.9	27.1	26.2	24.4	22.1	18.9	16.2	13.4	10.0	8.2
8	7.5	7.3	7.1	9.5	11.0	12.8	15.2	16.7	18.1	19.9	21.8	23.9	26.5	26.7	27.8	27.0	25.5	24.3	22.0	18.7	16.4	13.2	8.9	8.1
9	6.8	7.3	6.9	9.6	10.0	12.9	15.1	16.8	17.7	20.0	21.9	24.0	26.4	26.8	27.4	26.9	25.2	24.2	21.4	18.5	16.3	12.9	8.6	8.0
10	6.5	7.3	7.6	9.7	11.0	13.1	14.8	16.9	18.7	20.1	22.3	24.2	26.1	26.8	27.7	26.9	25.3	24.0	21.7	18.3	14.8	12.7	9.8	8.0
11	6.4	7.3	7.0	9.8	11.5	13.3	15.7	17.1	18.8	20.2	21.9	24.3	26.8	26.9	27.2	26.8	25.6	23.9	21.2	18.1	14.8	12.5	11.0	7.9
12	6.5	7.4	9.0	9.9	12.2	13.4	16.0	17.1	18.7	20.3	22.2	24.5	26.5	26.9	27.8	26.8	25.5	23.8	21.1	17.9	14.4	12.3	10.6	7.8
13	6.8	7.4	10.6	10.0	11.9	13.5	15.4	17.2	19.3	20.4	22.4	24.6	25.8	26.9	27.6	26.7	25.4	23.6	20.4	17.7	15.2	12.1	9.3	7.7
14	7.0	7.4	10.1	10.1	11.6	13.6	15.9	17.4	19.1	20.5	22.8	24.8	26.4	27.0	27.7	26.6	25.4	23.5	20.3	17.5	15.0	12.0	9.1	7.6
15	8.0	7.4	9.9	10.2	11.5	13.8	16.4	17.5	19.3	20.6	22.9	24.9	25.4	27.0	27.4	26.5	25.6	23.3	20.3	17.3	14.4	11.8	8.0	7.5
16	7.6	7.4	8.9	10.2	12.3	13.9	16.3	17.6	20.1	20.7	23.3	25.0	25.1	27.1	27.5	26.4	25.3	23.1	20.7	17.1	14.1	11.6	8.3	7.4
17	7.7	7.5	7.9	10.3	12.2	14.0	16.4	17.7	20.6	20.8	22.7	25.1	25.8	27.2	27.1	26.4	26.0	23.0	19.8	16.9	14.8	11.4	7.5	7.4
18	7.6	7.6	8.0	10.5	12.8	14.2	16.5	17.8	20.1	20.9	22.8	25.2	26.0	27.3	26.6	26.3	26.0	22.8	19.8	16.8	14.8	11.2	6.2	7.4
19	7.8	7.7	9.5	10.6	12.9	14.3	16.3	17.9	19.8	21.0	23.2	25.3	27.0	27.3	26.5	26.3	24.7	22.6	19.7	16.6	13.3	11.0	7.7	7.4
20	8.0	7.8	10.5	10.7	11.6	14.4	16.5	18.1	20.3	21.1	22.9	25.4	27.0	27.3	26.9	26.2	24.2	22.4	18.3	16.4	12.6	10.8	8.8	7.4
21	7.2	7.7	9.5	10.8	13.0	14.6	17.5	18.2	19.5	21.2	23.7	25.5	27.1	27.4	27.3	26.2	23.9	22.2	18.0	16.2	13.1	10.5	9.5	7.4
22	8.0	7.8	9.7	10.9	12.6	14.7	17.0	18.3	19.6	21.3	24.2	25.6	26.8	27.3	27.6	26.2	24.3	22.1	18.6	16.1	14.1	10.3	8.3	7.3
23	8.9	7.8	9.2	11.0	12.9	14.8	16.5	18.4	20.3	21.5	24.3	25.7	26.8	27.3	27.4	26.1	23.6	21.9	18.8	15.9	13.3	10.1	7.8	7.3
24	6.7	7.9	7.6	11.1	12.8	15.0	17.0	18.5	20.5	21.5	24.5	25.8	26.7	27.3	27.3	25.9	22.8	21.7	17.1	15.7	11.9	10.0	8.6	7.3
25	5.4	8.0	8.9	11.3	13.2	15.1	17.1	18.6	21.1	21.7	24.3	25.9	26.9	27.3	27.2	25.8	23.2	21.5	17.1	15.6	12.0	9.9	8.5	7.3
26	6.7	8.1	9.4	11.5	14.5	15.3	17.2	18.7	20.1	21.8	24.6	26.0	26.9	27.4	26.6	25.7	23.6	21.4	18.0	15.5	13.0	9.7	7.4	7.2
27	7.4	8.2	9.2	11.6	14.2	15.4	16.7	18.8	21.0	21.9	24.4	26.1	27.1	27.4	26.5	25.6	23.6	21.1	18.2	15.3	13.5	9.6	7.2	7.3
28	7.7	8.2	10.5	11.8	13.8	15.5	17.1	19.0	20.8	22.0	24.9	26.2	27.3	27.4	26.7	25.5	23.4	20.9	17.6	15.1	12.3	9.4	6.2	7.3
29	7.4	8.3	11.3	11.9	13.6	15.6	17.3	19.1	20.6	22.2	25.3	26.3	27.1	27.4	26.7	25.3	23.6	20.7	17.1	14.9	11.7	9.2	7.5	7.3
30	7.2	8.3			14.4	15.7	17.8	19.2	20.7	22.3	25.6	26.3	27.0	27.4	26.7	25.2	23.3	20.5	16.4	14.7	11.9	9.1	7.9	7.2
31	7.1	8.4			13.9	15.8			20.3	22.4			27.3	27.4	26.7	25.1			15.9	14.6			7.4	7.2

構造体強度補正值28Sの標準値（セメントの種類:普通ポルトランドセメント）			暑 中コンクリート（修 正 標 準 配 合）適 用 期 間	
構造体強度補正值	コンクリートの打込みから材齢28日までの期間の 予想平均気温 θ の範囲（℃）	コンクリートの打込み期間	構造体強度補正值	日平均気温の平年値が25℃を超える期間
3.0 N/mm ²	$8 \leq \theta$	1月25日 ～ 12月10日	6.0 N/mm ²	6月29日 ～ 9月18日 （6月下旬 ～ 9月中旬）
6.0 N/mm ²	$0 \leq \theta < 8$	12月11日 ～ 1月24日		